



# Termomecanica São Paulo S. A.

## Certificado de Análise N.º 24.543

MATERIAL Fragmentos de tintas diversas RECEBIDO / /

IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme as indicações abaixo usadas e colhidas por peritos da Policia Técnica.

Interessado: Instituto de Policia Técnica do Estado de São Paulo  
Ensaios Químicos

| ANÁLISE QUÍMICA  | ESPECTROGRAFIA ÓTICA | ESPECTROGRAFIA DE RAIOS X | OBSERVAÇÕES |
|--|----------------------|---------------------------|-------------|
| Camada superficial da tinta cor de ouro, retirada do Opala (estado original):  |                      |                           |             |
| A análise espetrográfica de emissão ótica revelou preponderância de Ti, Al; quantidades muito menores de Si, Fe e traços de Mg, - Mn e Ni.   |                      |                           |             |
| No gráfico nº 1 são mostrados os picos quantitativos de Ti e Al, obtidos por Espetrografia de Raios X.                                       |                      |                           |             |
| Camada superficial da tinta do para-choque, retirada do ônibus - (estado original):  |                      |                           |             |
| A análise espetrográfica de emissão ótica revelou preponderância de Al; quantidades muito menores de Fe, Si e traços de Cu, Ni, Mg, Ti e Mn. |                      |                           |             |
| No gráfico nº 2 são mostrados os picos quantitativos de Al e Ti, obtidos por Espetrografia de Raios X.                                       |                      |                           |             |

### Ensaios Mecânicos

|  |  |
|--|--|
| Dureza                                   |  |
| Espaamento kg/mm <sup>2</sup>            |  |
| Límite de Resistência kg/mm <sup>2</sup> |  |
| Alongamento %                            |  |

6/09/76

Analista Chefe  
J. L. S. S. / J. L. S. S.  
Eng. Responsável

128  
122 //

30  
S. P. B. R.  
S. P. B. R.

# Termomecanica São Paulo S. A.

## Certificado de Análise N.º 24.543 (continuação)

MATERIAL ..... RECEBIDO ..... / ..... /

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA .....

### Ensaios Químicos

|  | ANÁLISE QUÍMICA  | ESPETROGRAFIA ÓTICA | ESPETROGRAFIA DE RAIOS X | OBSERVAÇÕES |
|--|--|---------------------|--------------------------|-------------|
|  | Camada superficial da tinta do para-choque do ônibus, com contaminações cor de ouro:                   |                     |                          |             |
|  | A análise espetrográfica de emissão ótica revelou preponderância de Ti e Al.                           |                     |                          |             |
|  | No gráfico nº 3 são mostrados os picos quantitativos de Ti e Al, obtidos por Espetrografia de Raios X. |                     |                          |             |
|  | Camada superficial da tinta cor de ouro do Opala, com contaminações cor de alumínio:                   |                     |                          |             |
|  | A análise espetrográfica de emissão ótica revelou preponderância de Ti e Al.                           |                     |                          |             |
|  | No gráfico nº 4 é mostrado o pico quantitativo de Al, obtido por Espetrografia de Raios X.             |                     |                          |             |
|  |  |                     |                          |             |
|  |  |                     |                          |             |

### Ensaios Mecânicos

|  |  |
|--|--|
| Dureza                                   |  |
| Escoamento kg/mm <sup>2</sup>            |  |
| Límite de Resistência kg/mm <sup>2</sup> |  |
| Alongamento %                            |  |

06 / 09 / 76

Analista Chefe

J. J. Bento  
Eng. Responsável

dd/.